



cimento queimado quartzolit

Conforme a NBR 11.702/2010 (tipo 4.6.1)

1. DESCRIÇÃO

O cimento queimado quartzolit é um revestimento liso que permite a obtenção de diversos efeitos em áreas internas secas.

2. BASES DE APLICAÇÃO

Áreas internas protegidas de umidade, superfícies novas sem pintura, como em repintura, desde que sejam seguidas as instruções de tratamento da superfície.

3. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa e seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Antes de iniciar a pintura, observe estas orientações:

Tipo de superfície	Tratamento
Reboco novo	Aguarde secar e curar (no mínimo 28 dias). Aplique massa acrílica e selador acrílico.
Concreto novo e reboco fraco	Aguarde secar e curar (no mínimo 28 dias). Aplique fundo preparador de paredes , massa acrílica e selador acrílico.
Altamente absorvente	Aplique fundo preparador de paredes (conforme recomendação na embalagem), massa acrílica e selador acrílico.
Imperfeições profundas	Corrija com reboco e aguarde secar e curar (no mínimo 28 dias). Aplique massa acrílica e selador acrílico.
Superfícies caídas e partículas soltas ou mal aderidas	Raspe e/ou escove a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplique fundo preparador de paredes (conforme recomendação na embalagem), massa acrílica e selador acrílico.
Manchas de gordura	Lave com solução de água e detergente, enxágue e aguarde secar. Depois de seco, aplique selador na cor do acabamento.
Partes mofadas	Lave com solução de água sanitária, enxágue e aguarde secar. Depois de seco, aplique selador na cor do acabamento.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



4. DILUIÇÃO

PRONTO PARA USO.

5. RENDIMENTO

Galão de 4,5 kg até 18 m² acabados.

6. FERRAMENTAS

Desempenadeira de aço inox e lixas 400 e 600.

7. APLICAÇÃO

Aplique de 2 a 3 demãos do cimento queimado quartzolit com a desempenadeira e deixe secar por, no mínimo, 4 horas entre as demãos.

Para deixar a superfície totalmente lisa, lixe a 1ª demão com lixa 400; na última demão, use a lixa 600 e queime com a desempenadeira para obter um efeito manchado e realçar o brilho.

8. CORES

Consulte o catálogo.

9. EMBALAGEM

Galão com 4,5 kg.

10. ADVERTÊNCIA

Evite aplicar sob temperatura abaixo de 10 °C e umidade superior a 90%.

11. COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes de granulometrias selecionadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos.

12. VALIDADE

2 anos a partir da data de fabricação.

13. OBS.:

O consumo e o rendimento devem ser considerados como referências, pois podem variar em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão, recomenda-se um teste prático antes do uso.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



14. PRECAUÇÕES

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não a reutilize. Armazene-a em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Use óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato prolongado com a pele e olhos, lave-os com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provoque vômito. Consulte um médico levando esta embalagem.