

BOLETIM TÉCNICO TOQUE FINO QUARTZOLIT ACRÍLICO PREMIUM FOSCO				
Produto				
Descrição	Toque fino quartzolit é uma tinta acrílica premium de acabamento fosco, com alta performance, excelente cobertura e durabilidade, de baixo odor e secagem rápida.			
Indicação	Indicado para pintura de superfícies internas de reboco, massas, texturas, concretos, fibrocimento, gesso e drywall.			
Cores	Branco Neve; Branco Gelo; Palha; Areia; Camurça; Algodão Egípcio			
Principais benefícios	LAVÁVEL E resistente à intempéries			
	BAIXO ODOR Em até 3h após a aplicação em um local ventilado.			
				
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2019	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.5.1	Premium	Pintar superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.
DESEMPENHO	ABNT NBR 15079:2019	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva
		Método NBR 14943	Método NBR 14942	Método NBR 14940
		Mínimo 90 % R/C	Mínimo 6,0 m ² /L	Mínimo 100 ciclos
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos, aditivos especiais, biocidas e água.			
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico – disponível no site www.quartzolit.weber			
Embalagens (Cores prontas)				3,6 L e 18 L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)				45 - 52 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				20 - 32 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,30 - 1,45 g/cm ³
pH - (pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro)				10,0 - 12,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				36 meses
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição Água. 30% (1ª demão sobre paredes não seladas de gesso, massa corrida ou acrílica. 10% a 20% (repintura, demais demãos e airless)	Acabamento Fosco	Rendimento Lata (18 L): até 127 m ² /lata Galão (3,6 L): até 25 m ² /galão Lata (18 L): até 380 m ² /demão Galão (3,6 L): até 76 m ² /demão	Ambiente Exterior e Interior	Nº de demãos e Secagem De 2 a 3 demãos Entre demãos: 4 horas. Ao toque: 1 hora. Final: 12 horas.
Ferramentas	 APLICAÇÃO COM PINCEL  APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ  APLICAÇÃO COM AIRLESS			
PREPARO DA PAREDE (NBR 13245)				
A parede deve estar uniforme, limpa e seca. Lixe utilizando a lixa massa quartzolit . Depois de lixar, tire todo o pó antes da pintura. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Para maiores informações, consulte a embalagem do produto.				
PRECAUÇÕES & CUIDADOS				
Evite pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar superior a 85% a temperatura da aplicação deve estar entre 10 °C a 40 °C. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança durante o lixamento e aplicação da tinta. Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Mantenha fora do alcance das crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave cuidadosamente após o manuseio. Evite inalar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores, aerossóis. EM CASO DE INGESTÃO: Emergências médicas (24h) CEATOX 0800-0148-110. Descarte o conteúdo/recipiente em destinação adequada, conforme regulamentações locais vigentes. Embalagem sujeita a deformação se houver empilhamento excessivo. Em caso de princípio de incêndio, use extintores de gás carbônico ou pó químico seco. Quando exposta ao calor intenso, qualquer embalagem fechada pode explodir devido à pressão interna ou deformar. Se houver derramamento ou vazamento, utilize material absorvente (serragem, areia, argila, etc). Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgotos. Em todos os casos, leve consigo a embalagem do produto e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível no site www.quartzolit.weber ou pelo SAC 0800 709 6979.				
Estocagem: local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 6 galões de altura (para galões de 3,6 L) e 3 latas de altura (para latas de 18L), em sua embalagem original fechada. O transporte do produto deverá ser realizado de forma com que as latas ou galões fiquem em pé e coberto durante o percurso.				
Emergências médicas (24 h) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) – 0800 0148 110				
Em caso de dúvidas, solicite orientação técnica gratuita através do nosso SAC – 0800 709 6979				
Distribuído e comercializado por: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN. Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-0000 – Jandira/SP CNPJ: 61.064.838/0034-00.				
Revisão: Novembro/2021				