




Produto		BOLETIM TÉCNICO   RENDE MAIS QUARTZOLIT ACRÍLICO STANDARD FOSCO		
Descrição	Rende mais quartzolit é uma tinta acrílica standard de acabamento fosco, com alta qualidade e consistência, excelente cobertura e durabilidade, de baixo odor e secagem rápida.			
Indicação	Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massas, texturas, concretos, fibrocimento, gesso e drywall.			
Cores	Branco Neve; Branco Gelo; Palha; Areia; Marfim; Pérola; Camurça.			
Principais benefícios	RENDE MUITO Até 167 m <sup>2</sup> (lata de 18L)			
	ÓTIMA COBERTURA Super concentrado			
<b>REFERÊNCIAS NORMATIVAS</b>				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à <b>ABNT NBR 11702:2019</b>	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.5.2	Standard	Pintar superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.
DESEMPENHO	<b>ABNT NBR 15079:2019</b>	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva
		Método NBR 14943	Método NBR 14942	Método NBR 14940
		Mínimo 85 % R/C	Mínimo 5,0 m <sup>2</sup> /L	Mínimo 40 ciclos
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>				
Composição	Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos, aditivos especiais, biocidas e água.			
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico – disponível no site <a href="http://www.quartzolit.weber">www.quartzolit.weber</a>			
Embalagens(Cores prontas)				3,6 L e 18 L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)				42 - 48 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				18 - 30 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,20 - 1,35 g/cm <sup>3</sup>
pH - (pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro)				10,0 - 12,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				36 meses
<b>DADOS DE APLICAÇÃO</b>				
Diluição Água. 40% (1ª demão sobre paredes não seladas de gesso, massa corrida ou acrílica. 20% a 30% (repintura, demais demãos e airless)	Acabamento  Fosco	Rendimento Lata (18 L): até 167 m <sup>2</sup> /lata Galão (3,6 L): até 33 m <sup>2</sup> /galão  Lata (18 L): até 500 m <sup>2</sup> /demão Galão (3,6 L): até 100 m <sup>2</sup> /demão	Ambiente  Exterior e Interior	Nº de demãos e Secagem  De 2 a 3 demãos Entre demãos: 4 horas. Ao toque: 1 hora. Final: 12 horas.
Ferramentas	 APLICAÇÃO COM PINCEL  APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ  APLICAÇÃO COM AIRLESS			
<b>PREPARO DA PAREDE (NBR 13245)</b>				
A parede deve estar uniforme, limpa e seca. Lixe utilizando a <b>lixa massa quartzolit</b> . Depois de lixar, tire todo o pó antes da pintura. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Para maiores informações, consulte a embalagem do produto.				
<b>PRECAUÇÕES &amp; CUIDADOS</b>				
Evite pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar superior a 85% a temperatura da aplicação deve estar entre 10 °C a 40 °C. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança durante o lixamento e aplicação da tinta. Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Mantenha fora do alcance das crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave cuidadosamente após o manuseio. Evite inalar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores, aerossóis. EM CASO DE INGESTÃO: Emergências médicas (24h) CEATOX 0800-0148-110. Descarte o conteúdo/recipiente em destinação adequada, conforme regulamentações locais vigentes. Embalagem sujeita a deformação se houver empilhamento excessivo. Em caso de princípio de incêndio, use extintores de gás carbônico ou pó químico seco. Quando exposta ao calor intenso, qualquer embalagem fechada pode explodir devido à pressão interna ou deformar. Se houver derramamento ou vazamento, utilize material absorvente (serragem, areia, argila, etc). Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgotos. Em todos os casos, leve consigo a embalagem do produto e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível no site <a href="http://www.quartzolit.weber">www.quartzolit.weber</a> ou pelo SAC 0800 709 6979.				
<b>Estocagem:</b> local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 6 galões de altura (para galões de 3,6 L) e 3 latas de altura (para latas de 18L), em sua embalagem original fechada. O transporte do produto deverá ser realizado de forma com que as latas ou galões fiquem em pé e coberto durante o percurso.				
<b>Emergências médicas (24 h) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) – 0800 0148 110</b>				
Em caso de dúvidas, solicite orientação técnica gratuita através do nosso <b>SAC – 0800 709 6979</b>				
<b>Distribuído e comercializado por:</b> SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN. Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-0000 – Jandira/SP CNPJ: 61.064.838/0034-00.				
Revisão: Maio/2023				

