

Produto		BOLETIM TÉCNICO MASSA PARA MADEIRA QUARTZOLIT	
Descrição	A massa para madeira quartzolit é uma massa acrílica monocomponente para reparos, correções e calafetação em superfícies de madeira.		
Usos	Para reparo, aperfeiçoamento e preenchimento de imperfeições em superfícies de madeira e MDF: <ul style="list-style-type: none"> · Assoalhos de madeira corrida ou tacos; · Rodapés; · Degraus; · Portas; · Batentes de portas e janelas; · Móveis; · Artefatos em madeiras. 		
Cor	Branco, Carvalho, Cerejeira, Cumarú, Imbuia, Mogno		
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> · Já vem pronta para uso em uma bispnaga de fácil aplicação; · Base água; · Fácil de lixar; · Proporciona um acabamento liso a superfícies; · Não tem cheiro · Aceita acabamento com tinta látex (acrílica), lacas, vernizes, poliuretanos, esmalte sintético, ceras, etc. · Sela e veda superfícies. 		
INSTRUÇÕES DE USO			
Preparo de substrato	A superfície a ser preenchida deve estar limpa, livre de poeiras, óleos, graxas, sabão, mofo ou qualquer outro tipo de contaminante que possa prejudicar a aderência do produto.		
Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> · Faça um pequeno corte no bico da bispnaga de massa para madeira quartzolit; · O produto pode ser aplicado diretamente sobre a superfície de madeira e espalhado com o auxílio de uma espátula ou desempenadeira, afim de preencher totalmente o vão de reparo; · Após a secagem deve-se realizar acabamento com lixa massa quartzolit número 180/220 para proporcionar um acabamento liso; · O tempo de secagem varia de acordo com a espessura da camada aplicada, ou seja, quanto mais fina a camada, mais rápida será sua secagem. Em condições normais, uma camada de ½ mm seca ao ponto de lixamento em aproximadamente 30 minutos; · Acabamento com pintura pode ser realizado diretamente sobre a massa lixada, sem a necessidade do uso de seladores ou fundos especiais. A pintura deve ser realizada somente após a secagem total da massa aplicada, que é de 24h; · Para rejuntamento de assoalhos (calafetação), deve-se aplicar a massa com espátula ou desempenadeira, e dependendo da largura das juntas, faz-se necessário a aplicação de mais de uma demão da massa para se obter um preenchimento completo e uniforme dos espaços. Considere 3h para a secagem entre demãos; · Obs: Para assoalhos de tábua, a massa para madeira quartzolit não deve ser utilizada como produto responsável pela sustentação das tábuas entre si, podendo haver trincas na massa caso haja movimentação do assoalho. 		
RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA			
<ul style="list-style-type: none"> · Mantenha fora do alcance das crianças e animais. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de produto ingerido. · As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto, disponibilizada no site. 			
PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS			
Diluição		Não diluir	
Massa Específica		1,75 g/cm ³	
Secagem entre demãos		3h	
Secagem total		24h	
Secagem ao toque		30 min	
Validade (embalagem fechada e sem uso)		18 meses	
FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM			
massa para madeira quartzolit está disponível em potes de 400g. Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 18 meses a partir da data de fabricação.			

IMPORTANTE

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Em caso de dúvidas, solicite orientação técnica gratuita através do nosso **SAC – 0800 709 6979**

Distribuído e comercializado por: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN. Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-0000 – Jandira/SP CNPJ: 61.064.838/0034-00.

Revisão:
Novembro/2021

Revisado pelo Departamento Técnico da Weber Quartzolit